

MORTERO SECO PARA REBOZAR MANUALMENTE

Descripción

Mortero seco premezclado para albañilería a base de cemento, arena y aditivos, diseñado para obtener excelente docilidad, trabajabilidad y adherencia.



Apliaci3n

Trabajos de construcci3n en general, revocos interiores y exteriores, etc.

Suministro y almacenamiento

El producto se presenta en:


Sacos de papel de 25 kg. y se paletiza a raz3n de 28 sacos/palet (700 kg).



Los sacos deben de almacenarse en zonas resguardadas de la intemperie un m3ximo de 3 meses.

Modo de empleo

Revisar que el soporte donde se aplique el mortero est3 limpio y h3medo. Si el soporte est3 muy seco, humedecerlo ligeramente. No se debe aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes f3cilmente disgregables.



Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada 3,5 l/saco aprox.

Se recomienda utilizar agua de red. Se desaconsejan aguas de pozos de caracter3sticas dudosas. No deben usarse nunca aguas marinas.

Amasar la mezcla hasta conseguir una pasta homog3nea y sin grumos, unos tres minutos como m3nimo y aplicar.

El tiempo de utilizaci3n var3a entre 45 i 60 minutos seg3n el soporte.

Temperaturas altas pueden acelerar en proceso de fraguado y temperaturas bajas retardarlo.

No a3adir agua cuando el mortero ha empezado a fraguar.

No se debe aplicar en condiciones de fuertes vientos o lluvias, ni con temperaturas por debajo de 5° C ni por encima de 35° C.

MORTERO SECO PARA REBOZAR MANUALMENTE

Características técnicas

Componentes	<ul style="list-style-type: none">- Cemento Pórtland- Arena de procedencia calcárea.- Filler calcáreo de finura controlada.- Aditivo: Plastificante.
Granulometría	Continua de 0 a 1,5 mm
Agua de amasado %	13 – 15 % (aprox. 3,5 litros por saco de 25 kg.)
Densidad aparente del mortero endurecido	1850 kg/m ³ aprox.
Densidad aparente del mortero fresco	2000 kg/m ³ aprox.
Resistencia media a compresión	≥ 6,5 N/mm ² (con una consistencia en la mesa de sacudidas de 175 ± 5 mm)
Tiempo de aplicación	45 – 60 minutos (según el soporte)
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 35°C.
Consumo	20 kg/m ² cm. aprox.

Precauciones de manipulación

Evitar el contacto físico con los ojos y la piel. En caso de contacto lavar con agua. Se aconseja el uso de guantes. En caso de duda ver la ficha de seguridad.

Los productos de Fiasa son controlados por su laboratorio de calidad. Los datos reflejados en esta ficha se basan en el conocimiento y experiencia de Fiasa y se dan como orientación a los usuarios. Corresponde a éstos la responsabilidad de decidir si esta información es útil y apropiada. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía empleada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

OFICINAS CENTRALES
C/. Sallent, 63
Tel: 93 877 51 05
Fax: 93 872 11 85
08243 MANRESA
(BARCELONA)
www.fiasa.com

PLANTA EL PAPIOL
C/. Torreneres 20
Tel: 93 869 81 82
Fax: 93 869 81 82
08754 EL PAPIOL
(BARCELONA)

PLANTA CALAF
Camí de la fortesa s/n.
Tel: 93 869 81 82
Fax: 93 869 81 82
08280 CALAF
(BARCELONA)

